


THERMOTEK

THERMOTEK® BIO SISMO ACOUSTIC 25/30

Laterizio per Muratura Protetta

**ECOBONUS
110%**

		CARATTERISTICHE	TOLLERANZE
CODICE PRODOTTO		Thermo BIO SISMO ACOUSTIC	
PESO KG		17,9	± 10%
Dimensioni cm	SPESSORE	25	
	LARGHEZZA	30	T1
	ALTEZZA	25	
FORATURA %		≤ 45	
MASSA SUPERFICIALE KG/M ²		277 / 230	
SPESSORE DELLA MURATURA		30 / 25	
RESISTENZA A COMPRESSIONE ⊥ al piano di posa N/mm ²		19,59	
RESISTENZA A COMPRESSIONE // al piano di posa N/mm ²		10,32	
POTERE FONOISOLANTE Rw		54,3 / 51,4	
REI (*EI)		120 (*240) / 180 (*240)	
PEZZI PER M ²		15,4 / 12,8	
PEZZI PER PACCO		36	



THERMOTEK SISMO ACOUSTIC 25 / 30



ecosostenibile
isolamento acustico
km zero
comfort abitativo
soluzione monostrato
facilità e rapidità di posa
risparmio energetico
studiato per la Sardegna

CARATTERISTICHE TERMICHE	Trasmittanza Parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale	W/m ² k	0,436	0,755
	Giunto di malta interrotto 2 cm con spessore 5 mm			* Spessore intonaco interno ed esterno 1,5 cm



Laterizio con certificato **AMBIENTALE UNI EN ISO 14021**

Il Thermotek **BIO SISMO ACOUSTIC 25 / 30** è studiato per le

NUOVE COSTRUZIONI

- RESIDENZIALI
- RICETTIVE
- INDUSTRIALI

RISTRUTTURAZIONI

- **ECOBONUS 110%**
- **PIANO CASA 2021**
- AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI
- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

APPLICAZIONI



- PARETI TAMPONAMENTO
- PARETI DIVISORIE
- PARETI TAGLIAFUOCO

PARETI DIVISORIE

Il blocco **THERMOTEK ACOUSTIC 25 / 30** garantisce i requisiti previsti dalla normativa grazie ad **un'elevata performance acustica** questa è ottenuta dalla disposizione delle camere all'interno del blocco e dal peso del singolo blocco che garantisce un peso per metro quadrato di superficie pari a kg. 277 per lo spessore cm. 30 e kg. 230 per lo spessore cm. 25.

Il potere fonoisolante è stato determinato con la legge empirica della massa.

Tutti i dati sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso

Tecnologia Applicata al Laterizio

Viale Monastir km. 15.200
09026 San Sperate (CA)
Tel. 070 9165024-25
Fax 070 9165095
www.laterizimpredil.it
info@laterizimpredil.it